

آلکید رزین بلند روغن دُرسا شیمی DCL 102-WS 60

DCL 101-WS60 رزین آلکید بلند روغن بر پایه اسید چرب سویا 60٪ در 402 – AW

شرح محصول:

DCL 102-WS 60 رزین آلکید بلند روغن (لانگ اویل) بر پایه اسید چرب سویا دارای خشک شوندگی سطحی و عمق خوب، سختی و براقیت و حفظ براقیت و چسبندگی عالی می باشد.

ویژگی ها:

- خشک شوندگی سطحی و عمقی عالی
- براقیت و حفظ براقیت عالی
- چسبندگی و سختی عالی

کاربرد ها:

- رنگ های ساختمانی
- رنگ های اسپری سفید
- رنگ های چوب و فلز

مشخصات فنی:

ویژگی های فیزیکی در حالت مایع و در دمای 25°C

ویژگی	واحد	مقدار	روش آزمایش
درصد روغن	Wt%	58	محاسبه
گرانروی	Gardner	Z6 – Z8	Gardner
رنگ	Gardner	< 4	ASTMD-1544
عدد اسیدی	Mg KOH / gr	< 10	ASTMD-1639
درصد جامد	Wt%	60 ± 1	ASTMD-1259

فرمول پیشنهادی خشک کن ها:

نوع خشک کن	میزان
سرب	2% - 1.8%
کلسیم	1.4% - 1.2%
کبالت	0.6% - 0.5%

انحلال پذیری:

حلال	میزان
AW-402	حلالیت دارد
زایلن	حلالیت دارد
تولوئن	حلالیت دارد
بوتیل استات	حلالیت دارد
اتیل استات	حلالیت دارد
استون	حلالیت دارد
بوتانول	حلالیت محدود

انبار داری:

- محصول در محل خنک و در دمای 5 تا 40°C و به دور از رطوبت و نور مستقیم آفتاب نگهداری گردد.

بسته بندی:

- این محصول در بشکه های فلزی و با وزن 180 کیلوگرم خالص عرضه می گردد.

رفع مسئولیت: اطلاعات و پیشنهادهای موجود در این برگه درباره کاربرد محصولات شرکت درسا شیمی، بر اساس آخرین دانش ما ارائه شده؛ مشروط بر اینکه محصول تحت شرایط معمول و در بازه زمانی معین در طول عمر مفید به درستی نگهداری و استفاده گردد. در عمل، به علت تفاوت‌های ذاتی مواد، ساختار شیمیایی و شرایط واقعی محیط، اطلاعات و توصیه های مطروحه در این برگه، به هیچ وجه به منزله ضمانت در قبال شرایط مصرف این محصول و سازگاری با سایر مواد، تلقی نمیشود؛ ضمناً مسئولیت پیگرد قانونی در این حوزه نیز از شرکت درسا شیمی سلب میگردد. تحت هر شرایطی حقوق مالکیت اشخاص ثالث باید ملاحظه شود. سفارش خرید بر اساس مقررات و قراردادهای جاری فروش و تحویل این شرکت دریافت میشود. به کاربران توصیه میشود که همواره به آخرین ویرایش معتبر داده برگ فنی محصول در وب سایت به نشانی www.dorsachemie.com مراجعه کنند.