

آلکید رزین بلند روغن دُرسا شیمی DCL 105-WS 70



DCL 105-WS 70 رزین آلکید بلند روغن بر پایه اسید چرب سویا 70٪ در وایت اسپریت

شرح محصول:

DCL 105-WS 70 رزین آلکید بلند روغن (لانگ اویل) بر پایه اسید چرب سویا دارای ویسکوزیته بالا و قلم خوری خوب، حلال خوری بالا، خشک شرن عالی، براقیت و حفظ براقیت عالی با فیلم دارای قابلیت انعطاف پذیری خوب می باشد.

ویژگی ها:

- خشک شوندگی سطحی و عمقی خوب
- براقیت و حفظ براقیت عالی
- حلال خوری بالا
- پوشش بسیار عالی
- چسبندگی و سختی عالی
- انعطاف پذیری عالی

کاربردها:

- رنگ های ساختمانی
- پوشش های ضد خوردگی و ضد زنگ ها
- رنگ های سطوح چوب و فلز
- خمیر رنگدانه
- جلاء و ورنی

مشخصات فنی:

ویژگی های فیزیکی در حالت مایع و در دمای 25°C

روش آزمایش	مقدار	واحد	ویژگی
محاسبه	58	Wt%	درصد روغن
Gardner	Z8 – Z10	Gardner	گرانروی
ASTMD-1544	Max 3	Gardner	رنگ
ASTMD-1639	Max 10	Mg KOH / gr	عدد اسیدی
ASTMD-1259	70 ± 1	Wt%	درصد جامد

تلفن: 021-88773063

تلفن: 021-88783705

فاکس: 88793313-021

دفتر مرکزی: تهران - بلوار آفریقا - پلاک 134 - واحد 6

کارخانه اشتهاارد: شهرک صنعتی اشتهاارد - فاز 1

Info@dorsachemie.com

فرمول پیشنهادی خشک کن ها:

نوع خشک کن	میزان
سرب	2% - 1.8%
کلسیم	1.4% - 1.2%
کبالت	0.6% - 0.5%

انحلال پذیری:

حلال	میزان
AW-402	حلالیت دارد
زایلن	حلالیت دارد
تولوئن	حلالیت دارد
بوتیل استات	حلالیت دارد
اتیل استات	حلالیت دارد
استون	حلالیت دارد
بوتانول	حلالیت محدود

انبار داری:

- محصول در محل خنک و در دمای 5 تا 40°C و به دور از رطوبت و نور مستقیم آفتاب نگهداری گردد.

بسته بندی:

- این محصول در بشکه های فلزی و با وزن 190 کیلوگرم خالص عرضه می گردد.

رفع مسئولیت: اطلاعات و پیشنهادهای موجود در این برگه درباره کاربرد محصولات شرکت درسا شیمی، بر اساس آخرین دانش ما ارائه شده؛ مشروط بر اینکه محصول تحت شرایط معمول و در بازه زمانی معین در طول عمر مفید به درستی نگهداری و استفاده گردد. در عمل، به علت تفاوت های ذاتی مواد، ساختار شیمیایی و شرایط واقعی محیط، اطلاعات و توصیه های مطروحه در این برگه، به هیچ وجه به منزله ضمانت در قبال شرایط مصرف این محصول و سازگاری با سایر مواد، تلقی نمیشود؛ ضمناً مسئولیت پیگرد قانونی در این حوزه نیز از شرکت درسا شیمی سلب میگردد. تحت هر شرایطی حقوق مالکیت اشخاص ثالث باید ملاحظه شود. سفارش خرید بر اساس مقررات و قراردادهای جاری فروش و تحویل این شرکت دریافت میشود. به کاربران توصیه میشود که همواره به آخرین ویرایش معتبر داده برگ فنی محصول در وب سایت به نشانی www.dorsachemie.com مراجعه کنند.