

آلکید رزین کوتاه روغن دُرسا شیمی DCS143 - X60

DCS143 - X60 رزین آلکید کوتاه روغن (شورت اویل) بر پایه اسید چرب سو یا 60٪ در زایلن

شرح محصول:

رزین آلکید کوتاه روغن DCS143-X60 دارای سختی عالی، براقیت و حفظ براقیت عالی، چسبندگی خوب به چوب و فلز، الاستیسیته بسیار خوب، دیسپرس کنندگی خوب پیگمنت ها و خشک شونده گی سطحی و عمقی خوب می باشد.

کاربرد ها:

- رنگ ها و پوشش های صنعتی
- لاک ها و رنگ های کوره ای
- رنگ های نیترو سلولزی

مشخصات فنی:

ویژگی های فیزیکی در حالت مایع و در دمای 25°C

روش آزمایش	مقدار	واحد	ویژگی
محاسبه	32	Wt%	درصد روغن
ASTMD-1545	550 – 650	استوک	گرانروی
ASTMD-1544	Max 3	Gardner	رنگ
ASTMD-1639	Max 10	Mg KOH / gr	عدد اسیدی
ASTMD-1259	60 ± 1	Wt%	درصد جامد

سازگاری با دیگر رزین ها:

سازگاری	نوع رزین	سازگاری	نوع رزین
سازگار	آلیفاتیک پلی ایزوسیانات	ناسازگار	آلکید رزین بلند روغن
سازگار	آمینو رزین	سازگار	آلکید رزین کوتاه روغن
ناسازگار	هیدروکسیل اکریلیک رزین	ناسازگار	آلکید رزین متوسط روغن

انحلال پذیری:

میزان	حلال
حلالیت محدود	وایت اسپریت
حلالیت دارد	زایلین
حلالیت دارد	تولوئن
حلالیت دارد	بوتیل استات
حلالیت دارد	اتیل استات
حلالیت دارد	استون
حلالیت دارد	MEK
حلالیت محدود	بوتانول - اتانول

انبار داری:

- محصول در محل خنک و در دمای 5 تا 35°C و به دور از رطوبت و نور مستقیم آفتاب نگهداری گردد.

بسته بندی:

- این محصول در بشکه های فلزی و با وزن 200 کیلوگرم خالص عرضه می گردد.

رفع مسئولیت: اطلاعات و پیشنهادهای موجود در این برگه درباره کاربرد محصولات شرکت درسا شیمی، بر اساس آخرین دانش ما ارائه شده؛ مشروط بر اینکه محصول تحت شرایط معمول و در بازه زمانی معین در طول عمر مفید به درستی نگهداری و استفاده گردد. در عمل، به علت تفاوتیهای ذاتی مواد، ساختار شیمیایی و شرایط واقعی محیط، اطلاعات و توصیه های مطروحه در این برگه، به هیچ وجه به منزله ضمانت در قبال شرایط مصرف این محصول و سازگاری با سایر مواد، تلقی نمیشود؛ ضمناً مسئولیت پیگرد قانونی در این حوزه نیز از شرکت درسا شیمی سلب میگردد. تحت هر شرایطی حقوق مالکیت اشخاص ثالث باید ملاحظه شود. سفارش خرید بر اساس مقررات و قراردادهای جاری فروش و تحویل این شرکت دریافت میشود. به کاربران توصیه میشود که همواره به آخرین ویرایش معتبر داده برگ فنی محصول در وب سایت به نشانی www.dorsachemie.com مراجعه کنند.