



آلکید رزین کوتاه روغن دُرسا شیمی X65 - DCS144

DCS144 - X65 رزین آلکید کوتاه روغن (شورت اویل) بر پایه اسید چرب کوکونات 65٪ در زایلن

شرح محصول:

رزین آلکید کوتاه روغن X65 - DCS144 دارای سختی سطح خوب، فاقد زرد گرایی، براقیت و حفظ براقیت خوب، چسبندگی خوب به سطح چوب و فلز، دیسپرس کنندگی بسیار عالی پیگمنت ها و خشک شوندگی سطحی و عمقی خوب می باشد.

کاربردها:

- رنگ ها و پوشش های صنعتی
- لاک ها و رنگ های کوره ای
- لاک های بر پایه آمینو رزین ها و پوشش های چوب
- ورنی ها و کیلر

مشخصات فنی:

ویژگی های فیزیکی در حالت مایع و در دمای 25°C

ویژگی	واحد	مقدار	روش آزمایش
درصد روغن	Wt%	32	محاسبه
گرانروی	استوک	550 – 650	ASTMD-1545
رنگ	Gardner	Max 1	ASTMD-1544
عدد اسیدی	Mg KOH / gr	Max 10	ASTMD-1639
درصد جامد	Wt%	65 ± 1	ASTMD-1259

سازگاری با دیگر رزین ها:

نوع رزین	سازگاری	نوع رزین	سازگاری
آلکید رزین بلند روغن	ناسازگار	آلیفاتیک پلی ایزوسیانات	سازگار
آلکید رزین کوتاه روغن	سازگار	آمینو رزین	سازگار
آلکید رزین متوسط روغن	ناسازگار	هیدروکسیل اکریلیک رزین	ناسازگار

تلفن: 021-88773063

تلفن: 021-88783705

فاکس: 88793313-021

دفتر مرکزی: تهران - بلوار آفریقا - پلاک 134 - واحد 6

کارخانه اشتهاارد: شهرک صنعتی اشتهاارد - فاز 1

Info@dorsachemie.com

انحلال پذیری:



میزان	حلال
حلالیت محدود	وایت اسپریت
حلالیت دارد	زایلن
حلالیت دارد	تولوئن
حلالیت دارد	بوتیل استات
حلالیت دارد	اتیل استات
حلالیت دارد	استون
حلالیت دارد	MEK
حلالیت دارد	بوتانول - اتانول

انبار داری:

- محصول در محل خنک و در دمای 5 تا 35°C و به دور از رطوبت و نور مستقیم آفتاب نگهداری گردد.

بسته بندی:

- این محصول در بشکه های فلزی و با وزن 200 کیلوگرم خالص عرضه می گردد.

رفع مسئولیت: اطلاعات و پیشنهادهای موجود در این برگه درباره کاربرد محصولات شرکت درسا شیمی، بر اساس آخرین دانش ما ارائه شده؛ مشروط بر اینکه محصول تحت شرایط معمول و در بازه زمانی معین در طول عمر مفید به درستی نگهداری و استفاده گردد. در عمل، به علت تفاوتیهای ذاتی مواد، ساختار شیمیایی و شرایط واقعی محیط، اطلاعات و توصیه های مطروحه در این برگه، به هیچ وجه به منزله ضمانت در قبال شرایط مصرف این محصول و سازگاری با سایر مواد، تلقی نمیشود؛ ضمناً مسئولیت پیگرد قانونی در این حوزه نیز از شرکت درسا شیمی سلب میگردد. تحت هر شرایطی حقوق مالکیت اشخاص ثالث باید ملاحظه شود. سفارش خرید بر اساس مقررات و قراردادهای جاری فروش و تحویل این شرکت دریافت میشود. به کاربران توصیه میشود که همواره به آخرین ویرایش معتبر داده برگ فنی محصول در وب سایت به نشانی www.dorsachemie.com مراجعه کنند.