

## آلکید رزین متوسط روغن دُرسا شیمی DCM 122-WS 50

**DCM 122-WS50 رزین آلکید متوسط روغن بر پایه اسید چرب سویا 55٪ در وایت اسپریت**

### شرح محصول:

DCM122 WS50 رزین آلکید متوسط روغن (مدیوم اوایل) دارای قلم خوری خوب ، خشک شوندگی و براقیت و حفظ براقیت عالی و انعطاف پذیری بالا می باشد.

### ویژگی ها:

- خشک شوندگی سطحی و عمقی عالی
- براقیت و حفظ براقیت عالی
- سختی و حلال خوری بالا
- ترکنندگی و دیسپرسیگ بسیار خوب رنگدانه
- چسبندگی و انعطاف پذیری خوب

### کاربرد ها:

- رنگ های و پوششهای صنعتی هوا خشک
- رنگهای تعمیراتی بدنه خودرو
- رنگ های سازه های فلزی و سوله
- ضد زنگ و آستری های ضد خوردگی
- رنگهای مخصوص سطوح سیمانی
- رنگ ها و پوششهای ماشین آلات صنعتی

### مشخصات فنی:

ویژگی های فیزیکی در حالت مایع و در دمای 25°C

ویژگی	واحد	مقدار	روش آزمایش
درصد روغن	Wt%	45	محاسبه
گرانروی	استوک	150-200	ASTM D1545
رنگ	Gardner	Max 2	ASTMD-1544
عدد اسیدی	Mg KOH / gr	< 10	ASTMD-1639
درصد جامد	Wt%	50 ± 1	ASTMD-1259

## سازگاری با سایر رزین ها



سازگاری	نوع رزین
سازگار	الکید رزین بلند روغن
ناسازگار	الکید رزین کوتاه روغن
سازگار	الکید رزین متوسط روغن
ناسازگار	آلیفاتیک پلی ایزو سیانات
ناسازگار	آمینو رزین
ناسازگار	هیروکسیل آکرلیک رزین

## انحلال پذیری:

میزان	حلال
حلالیت نامحدود	WA-402
حلالیت نامحدود	زایلن
حلالیت نامحدود	تولوئن
حلالیت نامحدود	بوتیل استات
حلالیت نامحدود	اتیل استات
حلالیت نامحدود	استون
حلالیت نامحدود	MEK
حلالیت محدود	بوتانول - اتانول

## انبار داری:

- محصول در محل خنک و در دمای 5 تا 40°C و به دور از رطوبت و نور مستقیم آفتاب نگهداری گردد.

## بسته بندی:

- این محصول در بشکه های فلزی و با وزن 190 کیلوگرم خالص عرضه می گردد.

**رفع مسئولیت:** اطلاعات و پیشنهادهای موجود در این برگه درباره کاربرد محصولات شرکت درسا شیمی، بر اساس آخرین دانش ما ارائه شده؛ مشروط بر اینکه محصول تحت شرایط معمول و در بازه زمانی معین در طول عمر مفید به درستی نگهداری و استفاده گردد. در عمل، به علت تفاوت‌های ذاتی مواد، ساختار شیمیایی و شرایط واقعی محیط، اطلاعات و توصیه های مطروحه در این برگه، به هیچ وجه به منزله ضمانت در قبال شرایط مصرف این محصول و سازگاری با سایر مواد، تلقی نمیشود؛ ضمناً مسئولیت پیگرد قانونی در این حوزه نیز از شرکت درسا شیمی سلب میگردد. تحت هر شرایطی حقوق مالکیت اشخاص ثالث باید ملاحظه شود. سفارش خرید بر اساس مقررات و قراردادهای جاری فروش و تحویل این شرکت دریافت میشود. به کاربران توصیه میشود که همواره به آخرین ویرایش معتبر داده برگ فنی محصول در وب سایت به نشانی [www.dorsachemie.com](http://www.dorsachemie.com) مراجعه کنند.